

Rubio Monocoat FR BASE

FEUERHEMMENDE GRUNDIERUNG FÜR DAS RUBIO MONOCOAT FR OIL SYSTEM - KLASSIFIZIERUNG FÜR BODENBELÄGE - EN 13501-1, EN ISO 9239-1 UND ISO 11925-2.

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat FR Base ist eine feuerhemmende Grundierung, die als Grundanstrich für **Rubio Monocoat FR Oil** verwendet wird. Das **Rubio Monocoat FR Oil System** besitzt die Europaklassifizierung Bfl-s1 (Bodenbeläge) gemäß EN 13501-1, EN ISO 9239-1 und ISO 11925-2.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS:

- Ohne Wasserzusatz
- Niedrigviskos (< 50 mPa.s bei 15 °C gemäß Brookfield - RVT)
- Frei von Halogenen, Salze und Schwermetallen (wie etwa Antimon)
- Feststoffgehalt: 100 %
- 0% VOC

MANUELLE ANWENDUNG:

- 01 Untergrund abschleifen und Staub gründlich absaugen.
- 02 Mit einer Bürste oder Farbbrolle **Rubio Monocoat FR Base** auftragen. Polier nach mit einer mit weißem Pad ausgestatteten Bohnermaschine. In Zonen zu je 5 bis 10 m2 arbeiten.
- 03 Bodenfläche trocknen lassen. Die Trocknungszeit beträgt bei Raumtemperatur ca. 12 Stunden (je nach Lüftung und Luftfeuchtigkeit).

INDUSTRIELLE ANWENDUNG:

- 01 Untergrund abschleifen und Staub gründlich absaugen.
- 02 Mit einer Gummiwalze oder Spritzpistole **Rubio Monocoat FR Base** auftragen.
- 03 Dielen im Trockentunnel trocknen lassen.

WICHTIG: Für Anwendung des Produkts unbedingt die technischen Datenblätter von Rubio Monocoat FR Oil System und von Rubio Monocoat FR Oil lesen!

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand bei 20 °C: flüssig
 Farbe: farblos
 Geruch: charakteristisch

VERBRAUCH:

Eiche: +/- 35 g/m2

LAGERUNG:

Das Produkt kann in der Originalverpackung in trockener Umgebung 12 Monate lang gelagert werden.

VERPACKUNGSEINHEITEN:

In Dosen zu je 1 L bis 5 L

IHR VERTRIEBSPARTNER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.
 Datum des TBD: 11/02/13

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

