

Rubiomonocoat FR OIL



FEUERHEMMENDES HARTWACHSÖL FÜR DAS RUBIO MONOCOAT FR OIL SYSTEM - KLASSIFIZIERUNG FÜR BODENBELÄGE - EN 13501-1, EN ISO 9239-1 UND ISO 11925-2.

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat FR Oil ist eine feuerhemmende, modifizierte Version von **Rubio Monocoat Oil Plus 2C**, die nach einer Vorbehandlung der Oberfläche mit dem feuerhemmenden **Rubio Monocoat FR Base** aufgetragen wird.

Dank seiner spezifischen Wirkung wird das **Rubio Monocoat FR Oil** eine molekulare Bindung mit den obersten Mikrometern des Holzes eingehen, wodurch man einen sehr dauerhaften Schutz bekommt. Das **Rubio Monocoat FR Oil System** besitzt die Europaklassifizierung Bfl-s1 (Bodenbeläge) gemäß EN 13501-1, EN ISO 9239-1 und ISO 11925-2.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

- 0% VOC!
- Frei von Halogenen, Salze und Schwermetallen (wie etwa Antimon)
- Die natürliche Ausstrahlung des Holzes bleibt erhalten
- Einfaches, ansatzloses Anbringen im einmal Verfahren
- Einfache Reinigung
- Nicht wasserbasiert
- Kann auf fast allen Holzarten sowie Furnierholz, MDF und HDF angebracht werden
- Dauerhaft
- Trittfest in Verbindung mit Flüssigkeit auf der Oberfläche
- Hitzebeständig bis 100 °
- Schnelle durchtrocknung

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Wenn die mit dem **Rubio Monocoat FR Base** behandelten Oberfläche trocken ist, kann das Öl aufgetragen werden:

1. Sorgfältig die beiden Komponenten A und B im Verhältnis 3 zu 1 miteinander vermischen (1 bis 2 Minuten lang).
2. Eine kleine Menge **Rubio Monocoat FR Oil** mit Tuch bzw. mit Bohnermaschine (dünnes beiges Pad) auftragen. Dabei in Zonen von 5 bis 10 m² arbeiten.
3. Einige Minuten einwirken lassen. Gründlich innerhalb von 15 Minuten pro Zone mit einem Tuch bzw. mit Bohnermaschine (weißes Pad) alles überschüssiges Öl entfernen. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein! Alle Zonen auf die gleiche Art bearbeiten.
4. Nach 24 bis 36 Stunden kann die Oberfläche dann benutzt werden.

Die eingesetzten Geräte können mit **Rubi Biocleaner** gereinigt werden.

WICHTIG: Für Anwendung des Produkts unbedingt die technischen Datenblätter von **Rubio Monocoat FR Oil System** und von **Rubio Monocoat FR Base** lesen!

IHR VERTRIEBSPARTNER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.
Datum des TBD: 11/02/13

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Nach 7 Tagen kann eine Pflege mit Wasser und Rubio Monocoat Pflegeprodukt ausgeführt werden.

Für eine optimale Nutzungsdauer und Schutz sollen Sie die Rubio Monocoat Pflegeprodukten anwenden.

VERBRAUCH:

Von Hand/Maschine: max. 20 g/m², abhängig von der Holzsorte, dem Schleifverfahren und der Art des Auftragens des Öls.

Nach dem Anmischen des **Rubio Monocoat FR Oil** ist die Mischung mindestens 6 Stunden anwendbar (hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab).

TECHNISCHE MERKMALE:

Rubio Monocoat FR Oil (A)

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig

Farbe: Pure - Farben

Geruch: naturelles Öl

Rubio Monocoat Accelerator (B)

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig

Farbe: transparent bis hellgelb

Flammpunkt [°C]: > 160 °C (geschlossen)

Geruch: geruchlos

VERPACKUNG:

Duo-Dose 1,3 L: 1 L **Rubio Monocoat FR Oil** und 0,3 L **Rubio Monocoat Accelerator**.

Duo-Dose 3,5 L: 2,750 L **Rubio Monocoat FR Oil** und 0,750 L **Rubio Monocoat Accelerator**.

LAGERUNG:

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

